



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1
Адрес производства:
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoll@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoll@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

ПАСПОРТ № 6122

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ36.В.09299

ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»

Срок действия - по 10.05.2021

Код ОКПД2: 19.20.42.121

Номер партии: 6122

Дата изготовления: 01.11.2019

Размер партии (масса): 300,0 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № К-14

Уровень наполнения: 750 см

Дата отбора пробы: 01.11.2019

Дата проведения испытаний: 02.11.2019

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 02.11.2019 № 6122



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	71-100	81
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 47	47,2
3. Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 3,7	4,0
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше -18	-20
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	280
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,6	0,20
7. Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	7

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

соответствует требованиям:

- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»;

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 24.2 Статьи 5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84 и п.10 ГОСТ 33133-2014;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 и п.10 ГОСТ 33133-2014 в течение 12 месяцев с момента изготовления;

- паспорт безопасности № 67826761.02.42342.



Начальник лаборатории

Старший лаборант

Дата выдачи паспорта 02.11.2019

подпись Мурова А.З.

Клепцова С.Ю.